

CUTEK® ENHANCE CD50



CUTEK® Enhance CD50 เป็นน้ำมันรักษาเนื้อไม้ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยรักษาและยกระดับความสวยงามตามธรรมชาติของไม้ พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งาน สูตรพิเศษนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับไม้สีอ่อนเช่น ไม้สนขาว ไม้สนฮิโนกิ ฯลฯ หรือไม้ที่สีธรรมชาติเดิมซีด แต่ก็ยังสามารถใช้กับไม้ที่มีสีเข้มได้ทั้งภายในและกึ่งภายนอก

CUTEK® Enhance CD50 ซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้เพื่อควบคุมความชื้นและลดการบิดงอ โก่งงอ และแตกร้าว โดยปกป้องไม้จากภายในสู่ภายนอก น้ำมันไม่ลอกหรือแตกเป็นแผ่น อีกทั้งการบำรุงรักษายังทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องขัดด้วยกระดาษทรายหรือลอกน้ำมัน CUTEK® ที่เคยทาไว้ออก

CUTEK® Enhance CD50 เป็นน้ำมันรักษาเนื้อไม้ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องและยกระดับความสวยงามของไม้สีอ่อนทั้งในการใช้งานภายในและกึ่งภายนอก ด้วยคุณสมบัติการฟื้นฟูตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำมันจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ถูกเจาะ ตัด หรือเสียหาย โดยอัตโนมัติ ช่วยปิดผิวไม้และป้องกันความเสียหายจากความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CUTEK® Enhance CD50 ซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้เพื่อเน้นโชว์ลายไม้และความงามตามธรรมชาติของไม้สีอ่อน พร้อมทั้งมอบการปกป้องที่ทนทานและยาวนาน น้ำมันนี้ไม่ลอกหรือแตกเป็นแผ่น อีกทั้งการดูแลรักษายังทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องขัดหรือลอกน้ำมัน CUTEK® เดิมที่เคยทาไว้ออก

CUTEK® Enhance CD50 ผลิตในประเทศออสเตรเลีย น้ำมันซึมกระจายทั่วเนื้อไม้เพื่อควบคุมความชื้นทั้งในรูปแบบของเหลวและก๊าซ ช่วยลดการบิดงอ โก่งงอ และแตกร้าว ด้วยการปรับปรุงเสถียรภาพเชิงมิติของไม้ CUTEK® Enhance CD50 จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CUTEK® Enhance CD50 จำหน่ายในรูปแบบเคลียร์ออยล์ช่วยยกระดับความสวยงามตามลวดลายธรรมชาติของไม้ เมื่อนำมาใช้ภายนอกโดนแดดและฝน ไม้จะค่อยๆ ซีดลงและเปลี่ยนเป็นสีเทา/เงินตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป การผสมกับ CUTEK® Colourtones ทั้ง 16 เฉดสี จะช่วยเสริมและรักษาลักษณะของไม้ที่เพิ่งทาน้ำมันใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนสีไม้ให้ตรงตามความต้องการกับการออกแบบของคุณให้ยาวนานกว่าใช้แต่เคลียร์ออยล์เพียงอย่างเดียว

CUTEK® ENHANCE CD50

ทำไมต้องเลือก CUTEK® ENHANCE CD50??

- **สูตรพิเศษสำหรับไม้สีอ่อน** - ช่วยเสริมสีส้มและลดลายธรรมชาติของไม้
- **ใช้งานง่ายและสะดวก** - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทาสีไม้มาก่อน
- **ดูแลรักษาได้รวดเร็วและง่ายดาย** - ไม่จำเป็นต้องขัดหรือลอก เพียงแค่ทำความสะอาดแล้วทาทับใหม่
- **ไม่ลอกหรือแตกเป็นแผ่น** - ภายนอกโดนแดด/ฝนการเคลือบถูกออกแบบให้ค่อยๆ จางลงตามเวลา
- **คุ้มค่าประหยัดต้นทุน** - ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าผลิตภัณฑ์เคลือบไม้ทั่วไปถึง 2 เท่า
- **การใช้งานสองรูปแบบ** - เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอก
- **ทางเลือกที่ยั่งยืน** - ช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- **การปกป้องระยะยาวและสะสมในเนื้อไม้** - คงประสิทธิภาพภายในไม้เพื่อปกป้องจากภายนอก
- **CUTEK® cares** - เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับองค์กร One Tree Planted มุ่งมั่นสนับสนุนการปลูกต้นไม้ทั่วโลก และสำหรับ CUTEK® ในประเทศไทยเราร่วมปลูกและดูแลต้นไม้กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

ข้อมูลสำคัญ

CUTEK® Enhance CD50 เป็นน้ำมันรักษาเนื้อไม้ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องไม้จากภายนอกภายนอก เมื่อใช้ภายนอกโดนแดด/ฝนแดดสีไม้ที่เลือนจางจะค่อยๆ ชัดจางลงตามธรรมชาติ โดยไม่ลอกกล่อนหรือแตกร้าว CUTEK® Enhance CD50 จะซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้เพื่อป้องกันความชื้นช่วยความคงรูปของไม้ และยืดอายุการใช้งาน

สิ่งใดก็ตามที่อาจขัดขวางการซึมหรือกระจายตัวของน้ำมันเข้าสู่เนื้อไม้ เช่น สี/สารเคลือบผิวเดิมที่ไม่ใช่ น้ำมัน CUTEK® ความชื้นที่ยังคงอยู่ในเนื้อไม้ หรือการเว้นระยะเวลาระหว่างการทาไม่เพียงพอ ควรหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน CUTEK® Enhance CD50

ให้เว้นการทาเที่ยวถัดไปอย่างน้อย 5-7 วัน อย่างไรก็ตามงานภายนอกโดนแดดควรแห้งเดินได้วันถัดไปหลังทา

ระยะเวลาการซึมและกระจายตัวของ CUTEK® Enhance CD50 อาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ อุณหภูมิแวดล้อม ความพรุนของไม้ ความหนาแน่นของไม้ การสัมผัสกับสภาพอากาศ และปริมาณความชื้นในไม้ เนื่องจาก CUTEK® Enhance CD50 สามารถใช้งานได้หลากหลายและมีปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการซึมและกระจายตัวที่แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องทดสอบบริเวณตัวอย่างก่อน เพื่อประเมินความเหมาะสมของ CUTEK® Enhance CD50 กับงานเฉพาะของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเร็วในการแห้งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโครงการนั้น

ทั้งนี้ CUTEK® Enhance CD50 ไม่เหมาะสำหรับใช้กับพื้นไม้ภายในอาคารที่มีผู้อาศัยอยู่เพราะแห้งช้าและผิวสัมผัสของออยล์ที่แตกต่าง แต่หากเป็นพื้นไม้ในอาคารก่อสร้างใหม่ยังไม่มีผู้อาศัยก็สามารถปล่อยให้ค่อยๆ ซึมเข้าเนื้อไม้ได้ ไม่เหมาะกับพื้นผิวที่ใช้เตรียมอาหาร ไม้ที่ติดตั้งโดยตรงลงพื้นดิน และพื้นที่มีเด็กคลาน หรือวัสดุไม้อัดเคลือบผิว (veneered substrates)

เมื่อใช้ CUTEK® Enhance CD50 ควรหลีกเลี่ยง:

- **ไม้เปียกหรือไม้ที่มีความชื้นสูง:** เนื้อไม้ควรมีความชื้นไม่เกิน 17% เพราะหากเกินกว่านี้ อาจทำให้กระบวนการซึมช้าอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ CUTEK® Enhance CD50 ลอยอยู่บนผิวไม้และกลายเป็นเหนียวเหนอะหนะ ไม่สามารถซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้อย่างเหมาะสม

CUTEK® ENHANCE CD50

- **สภาพอากาศหนาวเย็น:** ในสภาพอากาศหนาวเย็น CUTEK® Enhance CD50 จะมีความหนืดมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการทาน้ำมันหนาเกินไป ควรวางน้ำมันไว้ในที่มีแสงแดดหรือบริเวณที่มีอากาศอุ่นก่อนการใช้งาน เพื่อให้ น้ำมันเหลวขึ้นและซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้น
- **การทาหลายชั้นเกินไปและทาเร็วเกินไป:** CUTEK® Enhance CD50 จำเป็นต้องซึมและแห้งสนิทอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะทาชั้นถัดไป ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อไม้แห้งสนิทและไม่มันก่อนการทาซ้ำ ภายนอกโดนแดดควรเว้นเพื่อทาที่ียวัดไปอย่างน้อย 5-7 วัน ภายในควรเว้นอย่างน้อย 10-14 วันและต้องทาบางทุกเที่ยว
- **สี/สารเคลือบผิวไม้เก่าประเภทอื่น เช่น สีย้อมไม้ ยูรีเทน แลคเกอร์ วานิช เซลแลค สีโป๊ว ฯลฯ เก่าที่มีอยู่เดิม:** สี/สารเคลือบผิวแบบฟิล์มเก่าจะบล็อกหรือกั้นการซึมของ CUTEK® Enhance CD50 ควรทาน้ำมันบนไม้ที่สะอาด เปื้อน และแห้งเท่านั้น และต้องขจัดสารเคลือบผิวเดิมออกให้หมดด้วยการขัดกระดาษทรายเบอร์หยาบ หากใช้ไม้เก่าหรือมาจากบ้านเก่าอายุ 50-70 ปี ต้องไล่ออกด้วยเครื่องไล่ไม้ การขัดด้วยกระดาษทรายจะไม่เพียงพอก่อนเคลือบด้วย CUTEK® Enhance CD50

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ:

CUTEK® จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้:

- การทาสีที่ไม่ถูกต้องบนวัสดุใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
- การทา CUTEK® Enhance CD50 บนไม้ที่มีความชื้นเกินกว่า 17%
- การทา CUTEK® Enhance CD50 บนวัสดุที่มีสารเคลือบผิวเก่าอยู่ก่อนแล้วและลอกออกไม่หมดเกลี้ยง

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโทน/เฉดสี

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าน้ำมันทาไม้ภายนอก CUTEK® เป็นระบบน้ำมันซึมลึกที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความสวยงามของสีและลายไม้ตามธรรมชาติ CUTEK® Enhance CD50 จำหน่ายในรูปแบบน้ำมันใส ซึ่งสามารถปกป้องไม้จากความชื้นและการขยับตัวของไม้ที่เกิดจากความชื้น เช่น การโก่งตัว การบิดงอ และการแตกร้าว การใช้ น้ำมันใสเพียงอย่างเดียวจะช่วยปกป้องไม้ ทำให้โครงสร้างของไม้มีความมั่นคงและแข็งแรง เฉดสีไม้จะค่อยๆ จางลงตามธรรมชาติเมื่อสัมผัสกับรังสียูวี การจางลงและการเปลี่ยนเป็นสีเทา/เงินตามธรรมชาติ การดูแลลักษณะนี้ถือเป็นวิธีการดูแลรักษาที่ง่ายและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในการปล่อยให้ไม้มีลักษณะตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม้ในพื้นที่ภายในอาคารได้รับแสงยูวีไม่สม่ำเสมอ (เช่น การส่องผ่านหน้าต่างไปยังผนังไม้ภายใน) อาจทำให้เกิดการจางลงที่ไม่สม่ำเสมอได้ ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการเคลือบหากไม่ใช้ CUTEK® Colourtone อย่างไรก็ตาม ไม้ในพื้นที่ภายในอาคารมักจะไม่ได้รับแสงยูวีโดยตรง ดังนั้น CUTEK® Enhance CD50 จึงมีโอกาสดังกล่าวน้อยเมื่อเวลาผ่านไป

โครงการที่ใช้ไม้สำหรับงานภายนอกและใช้น้ำมันใส CUTEK® Enhance CD50 แบบไม่ผสมเฉดสี CUTEK® Colourtone เกิดการซีดจางแล้วเปลี่ยนเป็นสีเทา/เงินตามธรรมชาติ สามารถคืนสีดั้งเดิมของไม้ได้อย่างง่ายดายโดยการใช้ CUTEK® Restore ร่วมกับการล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และตามด้วยการทาน้ำมันใส CUTEK® Enhance CD50 อีกครั้ง

ภายนอกแดด/ฝนจัดหากคุณต้องการรักษาสีดั้งเดิมของไม้ที่เพิ่งทาน้ำมันใสให้ยาวนานขึ้น ควรผสมสี CUTEK® Colourtone เดิมลงในน้ำมันใส CUTEK® Enhance CD50 สิ่งสำคัญคือต้องเลือก Colourtone ที่เหมาะสมกับไม้ที่คุณใช้ เนื่องจากจะช่วยเสริมความสวยงามของสีและลายไม้ตามธรรมชาติ พร้อมทั้งช่วยรักษาสีไม้ให้ดูเป็นธรรมชาติได้ยาวนานยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการเปลี่ยนสีไม้ ควรพิจารณาควบคู่กับการออกแบบอย่างรอบคอบ และสามารถส่งเสริมสีไม้ตัวอย่างที่ใช้หน้างานให้เราทาเฉดสีตัวอย่างของ CUTEK® Colourtone เพื่อนำไปพิจารณาได้ตรงตามความต้องการในการออกแบบ

CUTEK® ENHANCE CD50

สิ่งที่คาดหวังเมื่อใช้น้ำมันผสมกับเจดสี Colourtone

ผลิตภัณฑ์ดูแลไม้ส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักสะสมบนผิวไม้ ซึ่งในระยะสั้นจะทำให้ไม้มีสีเข้มขึ้น แต่ในระยะยาวพื้นผิวอาจลอกหรือแตกร่อน ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาในการซ่อมแซมและมือใหม่หรือเจ้าของบ้านไม่สามารถซ่อมเองได้ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูง

ระบบ CUTEK® มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะเมื่อใช้ภายนอกโดนแดด/ฝนจะค่อยๆ จางลงตามกาลเวลาไม่ลอกหรือแตกร่อน การดูแลรักษามีแต่ล้างแล้วทาเคลือบใหม่ จึงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วใครๆ ก็สามารถทำได้

ไม้ภายนอก

ไม้ภายนอกที่ผิวเรียบและใหม่เมื่อสัมผัสกับสภาพอากาศโดยตรงจะค่อยๆ จางลงเร็วกว่าในระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังจากการใช้งานโดนแดด/ฝน เมื่อเทียบกับไม้เก่าหรือไม้ที่มีผิวขรุขระในช่วงเวลาเดียวกัน การทาน้ำมัน CUTEK® Enhance CD50 ที่ผสมเจดสี (Colourtoned) ซ้ำจากโดนสภาพอากาศหลัง 6 เดือนแรก(หรือการทาซ้ำอีกครั้งเดือนที่ 7) จะช่วยเพิ่มความทนทานและการสะสมสีที่ดีขึ้นมาก เพราะไม้จะมีผิวที่ขรุขระและดูดซับสีได้ดีขึ้น

ไม้ภายใน

ไม้ใหม่ใช้ภายในที่มีผิวเรียบควรคงความสวยงามตามธรรมชาติและลักษณะน้ำมันไว้ หากไม้ภายในได้รับรังสียูวี อาจทำให้ไม้มีสีเทา/เงินเล็กน้อยตามกาลเวลา การบำรุงรักษาด้วยน้ำมัน CUTEK® Enhance CD50 ผสมด้วยเจดสี Colourtone จึงอาจมีความจำเป็น

วิธีการทากับไม้ใหม่ก่อนการติดตั้ง

ไม้ใหม่ที่ถูกตัดให้เรียบมักจะมีฟิล์มจาก Mill glaze (ฟิล์มที่เกิดจากความร้อนของใบเลื่อยเสียดสีกับของเหลวจากไม้) จะจำกัดการซึมเข้าของเม็ดสีในขั้นตอนแรก ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสามารถทำได้โดยการทำพื้นผิวขรุขระและเตรียมไม้โดยใช้ CUTEK® Restore ร่วมกับการล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก่อนการติดตั้ง การขัดไม้ใหม่ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80 จะให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เพราะจะช่วยกำจัดฟิล์มจาก Mill Glaze และสร้างพื้นผิวที่ขรุขระมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การซึมเข้าไม้ได้ดีขึ้น หมายเหตุ: ยิ่งพื้นผิวของไม้ขรุขระมากเท่าไร การซึมเข้าเนื้อไม้และความทนทานก็จะยิ่งมากขึ้น ไม้ที่ตัดหยาบหรือขัดด้วยแปรงเหล็กจะดูดซับน้ำมันและสีมากขึ้น จึงสามารถสร้างความแตกต่างของสีที่โดดเด่นมากขึ้นได้ ปริมาณฟิล์มจาก Mill Glaze ที่อาจมีอยู่ในแต่ละโครงการอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของไม้และวิธีการแปรรูปที่ใช่ หมายเหตุ: พื้นผิวที่ขัดแล้วควรดูดฝุ่นหรือทำความสะอาดให้ดีเพื่อลดปัญหาเรื่องไม้หลวมจากการติดตั้งและฝุ่นทั้งหมดออก



หมายเหตุ: สีเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงตัวอย่างเท่านั้น สีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงวิธีการทา สภาพของไม้ และชนิดของไม้

CUTEK® ENHANCE CD50

คำแนะนำในการใช้

สิ่งที่คุณจะต้องใช้



กระดาษทราย



แปรงทาสี/แปรงขน
แกะสังเคราะห์



ผ้ารองพื้นและผ้า
เช็ด



ไม้คนสี



CUTEK® Quickclean,
น้ำมันสน หรือสนูป



อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อควรระวัง

ก่อนที่คุณจะเริ่มเตรียมและปกป้องไม้ของคุณ โปรดทราบถึงอันตรายและข้อควรระวัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกต้องและรู้วิธีการใช้อย่างเหมาะสม CUTEK® Enhance CD50 เป็นสารเคมีที่อันตราย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ้างอิงถึงข้อพิจารณา ด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ก่อนเริ่มโครงการ เมื่อใช้ CUTEK® Enhance CD50 ทุกพื้นผิวที่อยู่ ใกล้เคียงและพืชพรรณต้องได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม รายการข้อควรระวังทั้งหมดและ SDS สามารถดูได้ที่ www.cutekth.com

ขั้นตอนการเตรียมการและข้อพิจารณาทั้งหมดแนะนำให้ดำเนินการก่อนการติดตั้งไม้

ห้ามกลืน ห้ามกิน

ห้ามใช้บนพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง

ห้ามใช้บนพื้นผิวที่สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง

ไม่เหมาะกับการใช้งานภายในสำหรับกรณีที่ต้องรับใช้พื้นที่เพราะแห้งช้า

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

ก่อนการใช้ CUTEK® Enhance CD50 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้ที่ต้องการทำได้รับการทำความสะอาด ไม้มันเยิ้ม และแห้ง (เนื้อ ไม้ต้องมีความชื้นน้อยกว่า 17%) เตรียมไม้ให้พร้อมก่อนที่จะทา CUTEK® Enhance CD50

หากคุณมีไม้ใหม่

ไม้ของคุณต้องเป็นไม้เปลือย ปราศจากสี/สารเคลือบเก่า สะอาด และแห้งก่อนการทำ CUTEK® Enhance CD50 หากไม้ของคุณ มีสิ่งสกปรกบนผิว เช่น คราบที่เกิดจากน้ำ หรือแทนนิน เราขอแนะนำให้ใช้ CUTEK® Restore ล้างก่อนการทำ CUTEK® Enhance CD50 และการติดตั้งไม้ในพื้นที่ภายใน

ไม้เก่า สกปรก มีคราบ หรือไม้ที่ผ่านการทำลายจากสภาพอากาศควรได้รับการเตรียมและฟื้นฟูโดยการล้างด้วย CUTEK® Restore ก่อน ซึ่งจะช่วยขจัดคราบไม้เทาและฟื้นฟูสีธรรมชาติ ลายไม้ และคืนความสวยงามของไม้ของคุณก่อนการ ทา CUTEK® Enhance CD50

หากคุณมี... ไม้ที่เคยทาสีด้วยสารเคลือบอื่นมาก่อนที่ไม่ใช่ CUTEK®:

CUTEK® Enhance CD50 ต้องทาลงบนไม้เปลือยที่ไม่มีสี/สารเคลือบผิวอื่นติดอยู่ สะอาด และแห้ง ซึ่งจะช่วยให้น้ำมัน CUTEK® ซึมลึกลงไปในเนื้อไม้ได้อย่างอิสระ ไม้ที่เคยทาสีด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างฟิล์มเคลือบ เช่น คราบน้ำมัน สีทาไม้ น้ำมันลินสีด สีน้ำ โพลียูรีเทน สีโป๊ว ฯลฯ จะขัดขวางการซึมและการแพร่กระจายของน้ำมัน CUTEK® จึงต้องถูกขจัดออกก่อนด้วยการขัดกระดาษทรายเบอร์หยาบแล้วจบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80-100 และล้างด้วย CUTEK® Restore ก่อนการทำ CUTEK® Enhance CD50 สำหรับไม้เก่าอายุ 50-70 ปีที่รื้อมา การขจัดสารเคลือบผิวเก่าด้วยด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายจะไม่เพียงพอ ให้ใช้ไม้เก่าประเภทนี้ด้วยเครื่องไสเพื่อกำจัดฟิล์มเคลือบเก่าออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ก่อนการทำ CUTEK® Enhance CD50

หากคุณมี... ไม้ที่เคยทาสีด้วยน้ำมัน CUTEK® มาก่อนตั้งแต่เริ่มแรก:

เตรียมไม้สำหรับการทาน้ำมัน CUTEK® Enhance CD50 ใหม่โดยใช้ CUTEK® Quickclean เพื่อล้างคราบความมัน ฝุ่น และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ออกจากไม้ภายในหรือภายนอกของคุณ หากการบำรุงรักษาถูกละเลยไปเป็นเวลานานไม้ภายนอกอาจกลายเป็น ไม้มีสีเทา/เงิน หรือหากมีคราบแทนนินมากเกินไป หรือหากมีการสะสมของ CUTEK® Colourtone มากเกินไป ให้ใช้ CUTEK® Restore เพื่อฟื้นฟูพื้นผิวไม้ของคุณก่อนการทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้ CUTEK® ซ้

CUTEK® ENHANCE CD50

ขั้นตอนที่ 2 ▶ ปกป้อง

ก่อนที่คุณจะปกป้อง: หลังจากเตรียมพื้นผิวไม้ของคุณแล้ว ไม้จะต้องแห้งสนิทก่อนการทาด้วย CUTEK® ENHANCE CD50 สิ่งสำคัญคือต้องให้ไม้ของคุณสะอาด ไม้มันเยิ้ม และแห้ง โดยมีความชื้นไม่เกิน 17%

สภาพอากาศ: หลังจากทาแล้ว CUTEK® ENHANCE CD50 จะต้องการสภาพอากาศแห้งประมาณ 2-3 วัน (หรือประมาณ 72 ชั่วโมง) หลังจากการทา เพื่อให้การซึมซับ/การแพร่กระจายเต็มที่และให้สีที่สม่ำเสมอ ดังนั้นควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนการทา

เคลือบ: CUTEK® ENHANCE CD50 ออยล์ใส (เคลียร์ออยล์) ที่ใช้แบบไม่ผสมเคลือบ ภายนอกแดด/ฝนจัดไม้ของคุณค่อยๆ ซีดจางลง/มีสีเงิน/สีเทา แต่ยังคงคุณสมบัติในการปกป้องไว้ หากคุณไม่ต้องการให้เคลือบจางลงเร็วเกินไปกลายเป็น/สีเงิน/สีเทาภายในไม่กี่เดือน ควรผสมเคลือบ CUTEK® COLOURTONE 1 กระปุก ต่อ น้ำมัน CUTEK® ENHANCE CD50 1 ถัง ก่อนการใช้งาน (ยิ่งผสมมากก็ยิ่งทน UV มากทำให้ซีดช้าลง แต่ไม่แนะนำให้ผสมเกิน 3 กระปุก)

วิธีการใช้งาน: คนผสมน้ำมัน CUTEK® ENHANCE CD50 ให้เข้ากันอย่างทั่วถึง (รวมถึง CUTEK® COLOURTONE ที่เติมลงไปหากต้องการ) ทั้งก่อนและระหว่างการใช้งาน อย่าลืมคนจากกันกระป๋องเพื่อให้ส่วนผสมกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในน้ำมัน

ทาเคลือบบางๆ และสม่ำเสมอด้วยแปรงทาสีทั่วไป หรือแปรงขนแกะสังเคราะห์เคลือบ: CUTEK® ENHANCE CD50 ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทาเป็น ชั้นบางๆ – การทาบางสองรอบบางๆกับไม้จะดีกว่าการทาหนาเพียงรอบเดียว

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ทา CUTEK® ENHANCE CD50 รอบแรกทุกด้านของไม้ก่อนการติดตั้ง และทาเพิ่ม รอบที่สองบนพื้นผิวด้านบน หลังจากชั้นแรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้จนหมดแล้ว (ไม้ทั่วไปควรเว้นอย่างน้อย 5-7 วันเพื่อทาที่ียวถัดไปยกเว้นไม้แดง ไม่นาคบุตร ไม้ไผ่สด ไม้เก่าควรเว้น 10-14 วัน) สำหรับงานพื้นกลางแจ้งแนะนำบำรุงรักษาครั้งแรกหลัง 6 เดือน จากนั้นทุกๆ 12 เดือน ส่วนงานแนวตั้งสามารถเว้นห่างกว่าได้ น้ำยาจะซึมเข้าไม้ได้ดีกว่าเริ่มแรกเพราะไม้เริ่มมีการขยับตัวจากสภาพอากาศและควรตรวจสอบสภาพไม้ทุกปี

ระยะเวลาในการแห้ง: ต่างจากสารเคลือบไม้ทั่วไป CUTEK® ENHANCE CD50 จำเป็นต้องซึมลึกเข้าไปในเนื้อไม้ หลังจากทาแล้ว CUTEK® ENHANCE CD50 จะค่อยๆ แทรกซึมเข้าสู่ไม้เพื่อ ป้องกันความชื้น ปรับปรุงเสถียรภาพของไม้ และยืดอายุการใช้งานให้กับไม้

กระบวนการซึมนี้ใช้เวลาต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของไม้ (สายพันธุ์ ความหนาแน่น การดูดซึม อายุของไม้ และปริมาณความชื้นที่เหลืออยู่) รวมถึง สภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น สภาพอากาศ)

ภายนอกแดดจัดจะแห้งภายใน 24 ชั่วโมงและใช้พื้นที่ได้ แต่ให้เว้นการทาระหว่างที่ียวตามที่แนะนำไว้ด้านบน (หากยังไม่แห้งเป็นไปได้ว่าสีเก่าประเภทฟิล์มลอกออกไม่หมดเกลี้ยงหรือทาหนาเกินไป) โปรดทราบว่า การทาที่ียวที่สองของ CUTEK® ENHANCE CD50 จะใช้เวลาซึมเข้าสู่เนื้อไม้นานกว่าที่ียวแรก

การทำความสะอาด อุปกรณ์ (รวมถึงแปรง) สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำสบู่หรือ CUTEK® QUICKCLEAN หากทำความสะอาดหรือกำจัดไม่ถูกต้อง ผ้าเปียกน้ำมันและวัสดุที่มีน้ำมันอื่นๆ อาจก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

หลังการใช้งาน ต้องรีบนำวัสดุที่เปื้อนน้ำมันทั้งหมดออกไว้ภายนอกทันที โดยแผ่ให้แบนจนสุดในที่อากาศถ่ายเทและมีอุณหภูมิสูงกว่า 4°C หรือ ชักทำความสะอาดด้วยน้ำและผงซักฟอกแล้วล้างน้ำให้สะอาด

กำจัดน้ำมันออกจากเสื้อผ้า เครื่องมือ ผ้า และวัสดุอื่นๆ ที่สัมผัสกับน้ำมันระหว่างใช้งานหรือเกิดจากการหกโดยไม่ได้ตั้งใจ และต้องกำจัดน้ำที่ใช้ล้างตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

CUTEK® ENHANCE CD50

อัตราการใช้:

ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปสำหรับไม้ที่ใช้ทำพื้นและผนัง และให้ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น

ไม้ใหม่ขัดผิวพร้อมทา	8-10m ² / ลิตร/ 2 เที่ยว
ไม้เก่าขัดผิวพร้อมทา	7-9m ² / ลิตร/ 2 เที่ยว
ไม้ใหม่ยังไม่ได้ขัด	7-9m ² / ลิตร/ 2 เที่ยว
ไม้เก่ายังไม่ได้ขัด	4-7m ² / ลิตร/ 2 เที่ยว
แผ่นซิงเกิ้ลและเกล็ดไม้	2-5m ² / ลิตร/ 2 เที่ยว

การบำรุงรักษา

ด้วย CUTEK® การดูแลรักษาทำได้ง่าย รวดเร็ว และคุ้มค่า CUTEK® Enhance CD50 ไม่แตกร้าว ลอก หรือแยกออกจากไม้ และสามารถฟื้นฟูหรือบูรณะได้อย่างง่ายดายด้วยระบบเตรียมพื้นผิวและปกป้องของเรา โดยไม่จำเป็นต้องขัดหรือลอก CUTEK® เดิมที่เคยทาไว้

งานไม้ภายนอก

ควรทา CUTEK® Enhance CD50 ซ้ำเมื่อไม้ไม่สามารถป้องกันน้ำได้อีกต่อไป หรือบ่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความสวยงามและสีตามธรรมชาติของไม้

โดยทั่วไป พื้นไม้ภายนอกแนวอน ที่สัมผัสกับสภาพอากาศโดยตรง เช่น พื้นรอบสระว่ายน้ำและราวจับ จะต้องทาซ้ำบ่อยกว่า (ครั้งแรกหลังจาก 6 เดือน และจากนั้นเป็นประจำทุกปี) ในขณะที่พื้นผิวอื่นๆ เช่น ผนังไม้เขาระรองแนวตั้ง จะต้องทาซ้ำไม่บ่อยเท่า

งานไม้ภายใน

CUTEK® Enhance CD50 ไม่จำเป็นต้องทาซ้ำในพื้นที่ภายในที่ไม่มีการสัมผัสกับแสง UV

หากต้องการทำความสะอาดพื้นผิวที่ใช้ CUTEK® Enhance CD50 แบบใส แนะนำใช้น้ำอุ่นผสมน้ำสบู่อ่อนหรือไม้ดันฝุ่น

สำหรับเคล็ดลับ เทคนิค และวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ CUTEK® การเตรียมพื้นผิว และ ปกป้อง สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CUTEK® ได้ที่: www.cutekth.com